

MIDUN LETT SKJØTESPARKEL

Labororientestet
Oktober 2020

OKTOBER 2020



VerifiedTM
Quality & Performance

ID: R2006 Les hele testen på
testfakta.no

INDEPENDENT LABORATORY TESTS



Enkel å påføre på alle
testede overflater. Godt
sluttresultat og støvfri
overflate.

Kommentar fra Testfakta



Les hele testen

Testmomentene



Midun
Lett skjøtesparkel



Alcro
Handspackel Plus

Tørketid på overflaten:

3 timer, 40 min

3 timer

Tid til gjennomherdet:

5 timer, 30 min

6 timer, 10 min

Materialforbruk (1 mm tykt lag):

1 liter / m²

1 liter / m²

Brukervennlighet:

Enkel å påføre på alle testede
materialer og overflater.

Enkel å påføre på alle testede
materialer og overflater.

Sluttresultat:

Godt sluttresultat. Støvfri overflate.

Godt sluttresultat. Støvfri overflate.
Litt grovere struktur.

Emisjon av skadelige forbindelser
(VOC):

Klarer de tyske lovkravene (AgBB)
med god margin.*

Klarer de tyske lovkravene (AgBB)
med god margin.*

Veil. pris per liter (NOK):

36,30

65,00

* AgBB har de strengeste emisjonskravene i Europa. Kravene omfatter drøyt 200 skadelige stoffer.