

---

## QUICK BENGALACK RETT PÅ RUST

---

### Produkttype:

Quick Bengalack Rett på rust er en alkydbasert metallmaling tilsatt spesielle råstoffer for å motvirke og forhindre rustdannelse. Quick Bengalack Rett på rust er grunning og toppstrøk i ett produkt. Produktet danner en blank, slitesterk og hard overflate som er værbestandig og har god vann- og kjemikaliebestandighet. Kan blandes i mange farger.

### Bruksområder:

Overflatebehandling til bruk på flater av jern og stål. Benyttes på gjenstander som sykler, gjerder/hegn, portstolper, redskaper, maskiner, stålkonstruksjoner, o.l.

### Tekniske data:

---

<b>Forbehandling:</b>	Underlaget skal være tørt og fast, og fritt for fettstoffer, oljer, salter og andre forurensninger. Løstsittende maling og rust fjernes ved stålborsting. Blanke flater mattslipes. Rengjør med Butinox Kraftvask, skyll godt med mye vann og la tørke. Underlaget må være helt tørt før Quick Bengalack Rett på rust påføres.
<b>Bruksmåte:</b>	Rør godt om før og under bruk. Påføres jevnt og fyldig i 2 strøk. I områder med sterk belastning og i saltholdig miljø anbefales 3 eller flere strøk for optimal beskyttelse.
<b>Påføringsmetode:</b>	Flat pensel, korthåret rull/fordriver.
<b>Anbefalt forbruk:</b>	8 m <sup>2</sup> /litr. pr strøk
<b>Anbefalt filmtykkelse (tørr):</b>	40–50 µm pr. strøk
<b>Viskositet</b>	320 cP (Cone & Plate)
<b>Litervekt</b>	1,18 (Hvit)
<b>Volumtørrstoff (i %):</b>	40 (Hvit)
<b>Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):</b>	Overmalbar: Ca. 5 timer Brukstørr: Min. 8 timer
<b>Glans (v/ 60 °):</b>	Blank: 90–100 Silkematt: 25–35 (finnes kun i Sort)
<b>Tynning/rengjøring:</b>	Scanox White Spirit.
<b>Emballasje/baser:</b>	¼ ltr.: Hvit blank, Rød blank, Sort blank, Sort silkematt ¾ ltr.: A-, B-, C-base blank, Hvit blank, Sort blank, Sort silkematt
<b>Avfallshåndtering:</b>	Tomemballasje og lakkrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.
<b>Anmerkninger:</b>	Benyttes ikke ved fare for dugg eller regn før filmen er tørr. Røres

godt opp fra bunnen. Bokser med ulike produksjonsnummer blandes før bruk for å unngå fargeforskjeller. Baser skal fargebrekkes før bruk. Lav temperatur, høy luftfuktighet og forbruk ut over anbefalt mengde vil forlenge tørketidene.

**Ytterligere informasjon:**

Se HMS- og FDV Datablader for produktet.

EU grenseverdi for produktet (kat. A/i: 500 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 500 g/l VOC.

**Revisjonsdato:**

10.10.12